

Curaflex segédanyagok

Disboxid 444 (1745 típus), bevonószer gáztömörséghez

Epoxid-gyanta bevonószer magfuratok, betétcsövek és homlokfelületeik bevonására, kitűnő kémiai ellenállóképességgel. Alkalmas föld-, városi-, és folyékony gáz, valamint benzin és dízelolaj tömítésére. A vizes tisztítószer, tengervíz, meszesvíz, gyenge savak és lugok, kommunális szennyvíz hatásainak is jól ellenáll.

1745

2,0 kg 2,0 m²-hez

Sikadur-31 (1740 típus), betétcső ragasztó

Ragasztó az osztott 3000/T speciális-cement betétcső összeragasztásához, segítségével a két betétcső fél egy csővé egyesíthető, vagy tetszés szerint hosszabítható. Nagy teherbírású kötést biztosít beton, kő, fém és egyéb szilárd anyagok között. Az 1:1 arányban kvarchomokkal keverve jó minőségű habarcsot nyerünk építéstechnikai rések. repedések zárásához.

1740

1,2 kg 0,7 m²-hez

Sikaflex 11 FC (1751 típus), tömítőmassza

Tartósan elasztikus, időjárás és UV sugárzás álló. Egykomponensű, levegőn gyorsan köt. Ezenkívül a tömítő massza a vizes tisztítószer, tengervíz, meszesvíz, gyenge savak és lugok, kommunális szennyvíz hatásainak jól ellenáll. Kikeményedett állapotában festhető, lakkozható.

1751

310 ml 0,25 m²-hez

Sika Haftreiniger (1749 típus), kötőhíd és felülettisztító

A fémrészekhez jobb kötést biztosít a Sikaflex 11 FC (1751 típus) tömítőmassza alkalmazásához. Alkyltitanat oldószert tartalmaz, így felvitelénél figyelemmel kell lenni a DIN 52900 munkavédelmi előírásaira.

1749

1/3 Liter 0,75 m²-hez

Sika Primer 2 (1750 típus), betonfelületek alapozására

Javítja a kötést a Sikaflex 11 FC (1752 típus) tömítőmassza alkalmazásánál, fal előtti átvezetések felszereléséhez. Ez egy oldószert tartalmazó bevonat, porózus, nedvszívó építőanyagokhoz. Felvitelénél figyelemmel kell lenni a DIN 52900 munkavédelmi előírásaira.

1750

1/3 Liter 0,75 m²-hez

Aquagard speciális lakk (1715/1716 típus), magfurathoz



A magfurat palástjára fúrás után felvitt Aquagard alapozóval víztömör kötést biztosít egyidejűleg a fúró által elvágott vasalatokat védi a korrózió ellen.

1715
1716

1,0 Liter 3,5 m²-hez
1/3 Liter 1,0 m²-hez

Aquagard alapozó (1710/1711 típus), magfurathoz



Elsődleges bevonószer fúrás után, mélyen behatol a beton – a fúrás során keletkezett – hajsza-repedéseibe és lezárja azokat. A másodikként felhordott Aquagard speciális lakkal együtt biztosítja a magfurat palástjának víztömörségét, egyidejűleg a fúró által elvágott vasalatokat védi a korrózió ellen.

1710
1711

1,0 Liter 4,0 m²-hez
1/3 Liter 1,5 m²-hez